

Essai	Référence testée	Résultats (moyenne)	Limites Normatives (NT 21-91) ou Limite expérimentale	Conformité et (ou) Commentaires
Flexion	Granitos noirs	86 bars sur 3 échantillons	Moyenne supérieure Ou égale à 70 bars	Conforme
Absorption	Granitos noirs	3,5% bars sur 5 échantillons	Moyenne inférieure Ou égale à 7%	Conforme
Usure	Granitos marrons	39 mm sur 2 échantillons	Limite normative: Inférieure à 32 mm Limite expérimentale en Tunisie: Inférieure à 40 mm	Conforme à la limite expérimentale en Tunisie

Conclusion

D'après ces résultats et commentaires, on constate

- la conformité à la norme NT 21-91 du carreau monocouche référencé Granitos noirs en Flexion et en absorption
- La conformité à la norme NT 21-91 du carreau monocouche référencé Granitos marron en Usure.